



PINTURERÍA
MENEGUZZI

REVESTA[®]
PINTURAS

Soluciones para la
Industria



REVESTA[®] PINTURAS

- Apto para inmersión en agua potable.
- Apto para revestimiento interno de vasijas vinarias y contenedores de productos alimenticios.
- Revestimiento monolítico impermeable, liso y brillante, de fácil descontaminación.
- Aprobación I.N.A.L. 510/09 para envases y equipamientos en contacto con alimentos.
- Gran resistencia química y mecánica.



REVESTA[®]
PINTURAS



PRESENTACIÓN

Conjunto de 1; 8 y 24 kilos

CONJUNTO



RESINA

ENDURECEDOR

BICOMPONENTE

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Revestimiento sin solventes, resiste al vino, mosto y demás productos químicos en general. El REVESTA 4040 tiene una excelente resistencia mecánica y a la abrasión. Una vez completado el

ciclo de curado, el REVESTA 4040 no es tóxico y es apto para entrar en contacto con productos alimenticios como vino, cerveza, glucosa, leche, aceite, agua potable, etc.

APLICACIÓN

Espátula o llana: Tal como viene, en una o dos pasadas para lograr el espesor especificado. Rodillo de lana de pelo recortado y/o pincel de cerda corta, equipo airless: Para facilitar la aplicación se puede agregar de alcohol etílico en una proporción no mayor al 3/5%.

1) Lavar todo el equipo con solvente REVESTA 4990.

2) Homogeneizar el contenido de cada lata por separado, preferentemente con agitador mecánico, luego mezclar la RESINA con el ENDURECEDOR hasta obtener consistencia uniforme. La vida útil de la mezcla es limitada y acortada por altas temperaturas. No preparar más que la cantidad que se usará en una hora a 21°C.

3) Revolver la mezcla durante la aplicación para asegurar la uniformidad del material./

4) El espesor de película seca recomendado es de 300 micrones mínimo. El espesor total de película seca no tiene limitaciones.

5) Con 570 gramos, por m², se obtiene generalmente una película seca de 300 micrones.

6) Cuando el REVESTA 4040 se utilizan como revestimiento interior de tanques, deberá ser libre de poros. En este caso, controlar la continuidad de la película seca pero no curada con detector de orificios adecuado, tipo Tinker Razor M/1 de baja tensión (esponja húmeda) o similar.

7) Limpiar todo el equipo de aplicación inmediatamente después de usarse con REVESTA 4990, por lo menos una vez por día o después de cada turno de aplicación. Caso contrario el REVESTA 4040 endurece y obstruye el equipo.

USOS TÍPICOS

Se utiliza para revestir interior de recipientes, cañerías, tanques, vasijas y demás instalaciones que contienen productos alimenticios en inmersión continua.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Se obtiene una adherencia excelente sobre una gran variedad de sustratos como acero, madera, hormigón, fibrocemento, etc. La superficie debe estar libre de grasitud y de óxido. Para superficies metálicas el tratamiento previo más indicado es el arenado grado SSPC-SP 10 o en su defecto la limpieza mecánica grado SSPC-SP 3. Se obtendrán mejores resultados con el primero de los tratamientos mencionados. Para superficies de hormigón se recomienda arenado o limpieza con cepillo de acero para remover partículas flojas, arenado tipo barrido o lavar con ácido clorhídrico diluido y enjuagar con agua limpia.





PINTURERÍA
MENEGUZZI



Somos líderes en la venta de estos productos y estamos comprometidos en brindarles soluciones.

Nuestra empresa se destaca en el mercado por ofrecer un servicio completo y personalizado, abarca desde el asesoramiento técnico hasta la aplicación en obra.

Lo que brinda **Pinturería Meneguzzi**

- ✓ Garantía.
- ✓ Asistencia Técnica.
- ✓ Seguimiento de obra (porque el producto se aplica en más de una etapa).
- ✓ Se cuenta con aplicadores de vasta experiencia.
- ✓ Al realizarlo con técnicos certificados se brinda garantía sobre la aplicación y sobre el producto.

INV
INSTITUTO NACIONAL DE VITIVINICULTURA

Certificado N° 2-00007

REGISTRO DE PRODUCTOS DE USO ENOLOGICO
MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESQUERIA
ESTABLECIMIENTOS VINICOLAS

CERTIFICADO DE APROBACION E INSCRIPCION

FECHA		
dia	mes	año
3	1	2016

DATOS DEL PRODUCTO O ELEMENTO

marca: REVESCA

uso: Revestimiento de piletas y/o vasijas vinificas

resolución INV N° 252 de fecha 22 de diciembre de 1975

Apellido y nombres o razón social: REVESCA S.A.S.

carácter (1): FABRICANTE N° inscripción INV: A-010259

Domicilio: Avda. Mitre 1220/13 Florida - Buenos Aires -

(*) constar si es fabricante o importador

La comercialización de este producto deberá estar sujeta por sellado de Libre Circulación efectuada por el Instituto Nacional de Vitivinicultura, el que será solicitado por el inscripto en la dependencia de su jurisdicción.

[Firma]
Vicepresidente

[Sello]



PINTURERÍA
MENEGUZZI

REVESTA[®]
PINTURAS

SOLUCIONES PARA LA INDUSTRIA

Dirección: **Garzón 1979**

Teléfonos: **095040912**

094270037

2320 9070

Mail: **contacto@pintureriameneguzzi.com.uy**

Web: **www.pintureriameneguzzi.com.uy**